

セビアン-A 20165

- | | |
|--|--|
| 1. 主用途 | 製袋用 |
| 2. 性状 | |
| 外観 | 乳白色エマルジョン |
| 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 乾燥被膜 | 無色透明 |
| 不揮発分(%) | 33~37 |
| 粘度(mPa·s) | 3,000~4,500 |
| pH | 4~6 |
| 測定方法 | JIS K6828による |
| 粘度測定条件 | BM型粘度計 ローターNo. 3/12 rpm、23℃ |
| 3. 特長 | フタル酸エステル非含有タイプ |
| 4. 規制物質 | ホルマリン、PCB、ひ素、重金属、クロムは製造上使用しておりません。危険物には該当いたしません。 |
| 5. 荷姿 | 20kg バッグインボックス |
| 6. 使用上のお願い | |
| 1) 貼合製品の出荷検査は必ず実施して下さい。 | |
| 2) ご使用の貼合材質を変更されるときは、あらかじめ接着力をお確かめ下さい。 | |
| 3) 冬季、エマルジョンを凍結させないよう保存に十分ご注意下さい。 | |
| 4) 先入れ、先出しの在庫管理を徹底して下さい。 | |

ここに記載しました、技術データまたは推薦配合処方例は、ダイセル化学研究開発機関の誠意ある試験研究に基づいたものです。試験方法の相違または配合にあたって使用する材料の相違などにより、需要家各位おいてなされる試験または配合の結果と多少の差異もあるかと思しますので、この点お含みの上、参考としてご利用頂ければ幸いです。なお、配合処方例などに示しましたプロセスまたは配合製品が、第三者の工業所有権に抵触するなどのことがあります。ダイセル化学工業株式会社としては法的責任をとりかねますので、あらかじめご了承ください。